

# T-Roof Domo



## Beskrivning

T-Roof Domo är uppbyggd av en mineralfiltstomme belagd med SBS-bitumen och polypropenfilt. Klisterkanter av bitumen med skyddsfolie, folien avlägsnas vid skarvning och montering.

- ✓ Ner till 6° (ca 1:10) taklutning
- ✓ Öppen och dold infästning möjlig
- ✓ UV-skyddad upp till 3 månader

## Användningsområde

Produkten är avsedd som underlagsduk på fast träunderlag. Används för ytskikt som ytpapp (ej svetsbar), shingel, profilerad plåt och takpannor. Underlagsduken kan användas på taklutningar ner till 6° (ca 1:10), där det täckande ytskiktet så tillåter. Vid läkning och exponering utan yttertakstäckning gäller minst 14° (1:4)! Vid behov av läkning vid lutning under 14° (1:4) skall i så fall läkning ske i direkt anslutning till monteringen av yttertaket. För minsta tjocklek på underlagets träpanel se tabell AMA Hus -21, HSD.1331/1. För läktade yttertak minst 20 mm spont och vid icke läktade minst 23 mm.

## Montering

Förberedelse:

Montering sker med våder tvärs takfallets riktning. Rullningen sker från höger till vänster så att sidan inåt rullen blir uppsida utrullad. Våderna läggs enklast nerifrån och med överlappande efterföljande uppåt. Underlaget skall vara torrt, jämnt och stabilt så att svikt och rörelser undviks.

Spikning och skarvklistring:

Mekanisk infästning vid dold infästning skall vara korrosion skyddad klammer typ Rapid 140/10 eller större klammer med benlängd 12-15 mm, ryggbredd 12,4-15 mm (tråddimension 0,5 x 1,3 mm) alternativt takpappspik min 25 x 2,5 mm. Vid öppen infästning i skarv, skall varmgalvaniserad spik användas! Infästningen sker dold i den undre vådens övre klisterkant. Överlappande våd tillpassas, infästs och skyddsfolien på klisterkanterna avlägsnas. Därefter sammanpressas överlappet så att infästningen förblir dold. Alternativt sker infästningen öppen när taklutningen är större eller lika med 14° (1:4). Vid eventuella tvärskarvar används godkänt takpappsklister. För utförligare monteringsinstruktioner och övriga detaljlösningar se separat monteringsanvisning (medföljer varje rulle samt i digitalt format på hemsidan).

## Viktigt!

- Vid yttertakstäckning av plana takpannor skall leverantörens riktlinjer för underlagsduken följas! För ofalsade takpannor eller vid vindutsatta platser (kustnära) rekommenderas val av säkrare underlagsduk så som T-Roof Epic.
- Underlagsduken skall inte kombineras med ytskikt som hetluftsmonteras (svetsas).
- Vid dold infästning kontrollera noga hållfastheten av skarven efter montering. Beakta svårare väderomständigheter och tillse eventuell tillfällig fixering av överlappen eller skyddstäckning tills det permanenta ytskiktet monteras!
- Klisterkanten har vid normala förhållande aggressiv vidhäftning! Vid svalare väderlek (<+10°C) kan det ibland finnas behov av att vidhäftningen förbättras. Använd varmluftspistol och varm klisterytorna försiktigt. Tryck noga ihop skarven! Vid sval väderlek bör rullar förlagras minst 1 dygn i varmlager.
- Tänk på att skonsamt belasta ytan och åtgärda omedelbart eventuella skador med takpappsklister Tätklister K-36 eller motsvarande lagningsmassa för bitumentätskikt. Vid större skada använd och infäst/klistra en vådbit från underlagsduken.
- Täck alltid med ytskiktet (pannor, plåt etc) snarast möjligt för att undvika påverkan från solljus och dåliga väderomständigheter. Under byggtiden kan underlagsduken exponeras för solljus upp till maximalt 3 månader. I bruksstadiet skall underlagsduken vara skyddad av yttertakstäckningen.
- Rullar skall förvaras stående på plant, torrt underlag samt i skydd för sol och nederbörd.
- T-Roof Domo är diffusionstät och monterad på träunderlag skall utrymmet under ventileras enligt praxis.

## Teknisk specifikation

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Vikt (ca):            | 700 g/m <sup>2</sup> |
| Tjocklek:             | 1 mm                 |
| Täckande yta:         | 22,5 m <sup>2</sup>  |
| Längd:                | 25 m                 |
| Bredd:                | 1 m                  |
| Ytbeläggningar:       | Polypropenfilt       |
| Asfalt:               | SBS-bitumen          |
| Stomme:               | Mineralfiltstomme    |
| Rullvikt:             | 18 kg                |
| Aldringsbeständighet: | God                  |
| Vattentäthet:         | Tät/W1               |